

Ergänzungen/Änderungen zu den TL und ZTV Beton 07

Regelwerk	Abschnitt	Art	Bezug	Inhalt
TL Beton	Anhang A	Ergänzung Ergänzung/Verweis	Oberbeton /Deckenbeton einschichtig Unterbeton	<u>Zeile 2.2.9 Widerstand gegen Zertrümmerung:</u> „Für grobe Gesteinskörnungen gilt als Referenzverfahren für den Widerstand gegen Zertrümmerung (SZ) das Los Angeles-Prüfverfahren mit der Zuordnung SZ 18/LA 20.“ <u>Zeile 2.2.9 Widerstand gegen Zertrümmerung:</u> „Es gilt die TL Gestein, Anhang A/ SZ/LA-Werte für Kalkstein: SZ 24/LA 30, für Kies rund: SZ 26/LA 30 (für Quarzkies: SZ 35/LA 40).“
TL Beton	Anhang A	Änderung	Oberbeton /Deckenbeton einschichtig	<u>Zeile 2.2.10 Widerstand gegen Polieren:</u> Für Bkl. SV, I-III „, PSV ₅₃ (Waschbeton) ,bei Mischrezepturen keine Unterschreitung von PSV angegeben (46)“.
TL Beton	Anhang A	Ergänzung	Oberbeton /Deckenbeton einschichtig	<u>Zeile 2.2.14.3 Widerstand gegen Frost-Tau-Salz:</u> „Bei Überschreitung der Absplitterungen kann der Betonversuch gemäß DA 18/2006-3.3/1 erfolgen.“
TL Beton ZTV Beton	1.3.1 (Erstprüfung) Anhang E, Zeile 4 3.5.2 (Kontrollprüf.) Anhang F, Zeile 3	Ergänzung	Oberbeton /Deckenbeton einschichtig Unterbeton Festbeton	„Nachweis des Widerstandes gegen Frost-Tausalz (CDF-Verfahren): Abwitterung $\leq 1\ 500\text{g/m}^2$.“ (gemäß DA 10/08-33/6)
TL Beton	Anhang A	Ergänzung	Oberbeton /Deckenbeton einschichtig Unterbeton	<u>Zeile 2.2.24 Leichtbestandteile:</u> „Bei Trockenrohddichte $\leq 2,5\ \text{g/cm}^3$ Begrenzung auf max. 0,5 M.-%, das Ergebnis ist anzugeben.“

Ergänzungen/Änderungen zu den TL und ZTV Beton 07

Regelwerk	Abschnitt	Art	Bezug	Inhalt
ZTV Beton	3.31	Ergänzung	Betondecke	„Die Decke ist so herzustellen, dass ihre Beschaffenheit <u>einschl. der Oberfläche</u> möglichst gleichmäßig ist und... .“
TL Beton	Anhang A	Verweis/Ergänzung	HGT	<u>Zeile 2.2.9 Widerstand gegen Zertrümmerung:</u> „Es gilt die TL Gestein, Anhang A/ SZ/LA-Werte für Kalkstein: SZ 24/LA 30, SD 28/LA 33 - Baukl. SV-III ; SZ 26/LA 30, SD 28/LA 33 - Baukl. IV-VI.“
TL Beton	Anhang C	Ergänzung	Überschrift	WPK gilt nur für werksgemischte Baustoffgemische nach TL/ZTV Beton 07.