

Freistaat Thüringen **Anlage 4c**
Prüfungen und Prüfhäufigkeiten der freiwilligen Güteüberwachung
- hydraulisch gebundene Baustoffgemische –

Eigenschaften	Mindestprüfhäufigkeit
der Gesteinskörnungen	
1. Stoffliche Kennzeichnung	alle 3 Jahre
2. Rohdichte	1 mal im Jahr
3. Schüttdichte	falls erforderlich
4. Korngrößenverteilung	1 mal im Jahr
5. Kornform	1 mal im Jahr
5a. Plattigkeitskennzahl	1 mal im Jahr
6. Anteil gebr. Kornoberfl.	1 mal im Jahr
7. Widerstand gegen Zertrümmerung	2 mal im Jahr
7a. Los Angeles-Koeffizient	2 mal im Jahr
8. Wasseraufnahme	1 mal im Jahr
9. Widerstand gegen Frost- Beanspruchung	alle 2 Jahre
10. Widerstand gegen Frost- Beanspruchung – HMVA	2 mal im Jahr
11. Widerstand gegen Frost- Beanspruchung – RC	2 mal im Jahr
12. "Sonnenbrand" von Basalt	2 mal im Jahr
13. Dicalciumsilikat-Zerfall von GKOS	2 mal im Jahr
14. Eisenzerfall von GKOS	2 mal im Jahr
15. Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	2 mal im Jahr

Eigenschaften	Mindestprüfhäufigkeit
15. Raumbeständigkeit von Gießereirestsand	2 mal im Jahr
16. Gehalt an Feinanteile	1x im Jahr
17. Qualität der Feinanteile	1x im Jahr
18. Überkorn und Unterkorn	1x im Jahr
19. Durchgang durch das Zwischensieb	1x im Jahr
20. Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile	1x im Jahr
21. Umweltrelevante Merkmale	2x im Jahr